



ชั้นต้นพิจารณาเอกสาร
เลขที่รับ PDI-TK 768, 2552
วันที่ 30, ๗-๘, 52 เวลา 09.00
รับ PM

ที่ ออก 0711/1937

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 กทม.10400

25 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกะสีแท่ง

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกะสีแท่ง หมายเลขตัวอย่าง สมอ.45 ต 957 - 1/1 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกะสีแท่ง จำนวน 1 ชุดตัวอย่าง จากโรงงานของท่าน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกะสีแท่ง มาตรฐานเลขที่ มอก.957 - 2533 นั้น

จากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานทุกรายการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต วิบูลย์ชนกันต์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มที่ 5 สำนักบริหารมาตรฐาน 4

ปฏิบัติราชการแทน เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณชวรัตน์
พรหม

สำนักบริหารมาตรฐาน 4

กลุ่มที่ 5

โทร. 0 2202 3480



โทรสาร 0 2202 3474



รายงานผลการตรวจสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สังกะสีแท่ง
มาตรฐานเลขที่ มอก.	957 - 2533
ผู้ยื่นคำขอ / ผู้รับอนุญาต	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด
รายละเอียดตัวอย่าง	ชั้นคุณภาพ SHG ใช้สัญลักษณ์ 99.990
หมายเลขตัวอย่าง	สมอ.45 ต 957 - 1/1
วันที่เก็บตัวอย่าง	5 พฤศจิกายน 2552
วันที่ทดสอบตัวอย่าง	5 - 6 พฤศจิกายน 2552
ผลการประเมินผลตรวจสอบ	เป็นไปตามมาตรฐานทุกรายการ



ผู้ประเมินผลการตรวจสอบ  (นายวรพูน เนตินิยม) นวม. ชำนาญการ / 19 พฤศจิกายน 2552	ผู้รับรองการประเมินผลการตรวจสอบ ผก.5. (นายนิสิต วิบูลย์ธนภักดิ์) นวม. ชำนาญการพิเศษ / 24 พฤศจิกายน 2552
สำนักบริหารมาตรฐาน 4 กลุ่มที่ 5 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 3478	



รายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกะสีแห่ง (มอก. 957-2533)

ของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด

ชั้นคุณภาพ SHG ใช้สัญลักษณ์ 99.990

เก็บเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

หมายเลขตัวอย่าง สมอ. 45 ต 957-1/1

Lot No. 3299

ลำดับที่	รายการ	เกณฑ์กำหนด	ผลการตรวจสอบ					
			1	2	3	4	5	
1	ลักษณะทั่วไป	ปราศจากรอยกัดกร่อน หรือสิ่งปลอมปนที่ผิว	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	
2	ส่วนประกอบ ทางเคมี ร้อยละ	ตะกั่ว	ไม่เกิน 0.003	0.0019	0.0018	0.0017	0.0018	0.0018
		เหล็ก	ไม่เกิน 0.003	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
		แคดเมียม	ไม่เกิน 0.003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
		อะลูมิเนียม	ไม่เกิน 0.002	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
		ทองแดง	ไม่เกิน 0.002	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009
		ดีบุก	ไม่เกิน 0.001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001
		สังกะสี (โดยผลต่าง)	ไม่น้อยกว่า 99.990	99.9965	99.9966	99.9967	99.9966	99.9966

ผู้ทดสอบ

วิเชียร

(นายวิเชียร สร้อยสนธิ)

ช่างเทคนิคส่วนหลอมสังกะสี

วันที่ทดสอบ

6 พ.ย. 2552

ผู้รับรอง



(นายบัญญัติ กองอินทร์)

ผู้จัดการอาวุโสส่วนหลอมสังกะสี

วันที่ 6/11/52

ผู้ควบคุม

วิวัฒน์ เคนตินิยม

(นายวิวัฒน์ เคนตินิยม)

นวม. ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ สมอ.

วันที่ 6 พ.ย. 52